

**przemysłowy****1. Opis produktu:**

Grafen Professional Uszczelniaacz poliuretanowy PU 50, to jednoskładnikowy, utwardzany pod wpływem wilgoci, uszczelniaacz na bazie poliuretanu.

**2. Właściwości:**

- Jednokomponentowa
- Łatwa aplikacja z pistoletu
- Tiksotropowy
- Utwardzany z wilgoci w powietrzu
- Nadaje się do malowania
- Nie zmiana objętości
- Odporny na warunki atmosferyczne i wodę
- Stała elastyczność

**3. Informacja techniczna:**

Lp.	INFORMACJA TECHNICZNA	
1.	<b>Baza chemiczna:</b>	Poliuretan
2.	<b>Mechanizm utwardzania</b>	Pod wpływem wilgoci
3.	<b>Gęstość(DIN 53479):</b>	1,15 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
4.	<b>Czas tworzenia naskórka (25 ° C i 50% R.H):</b>	60-90 min.
5.	<b>Czas utwardzania(25 ° C i 50% R.H):</b>	2 mm/24h
7.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie(ISO 8339):</b>	10 N/mm
8.	<b>Twardość(DIN 53515):</b>	50±5 Shore A

**4. Szczegóły aplikacji:**

**Temperatura stosowania:** +5 ° C do +35° C

**Odporność na działanie temperatury:** -30 ° C do +80 ° C

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha, wolna od pyłu, oleju i smaru. Jeśli to konieczne przetrzeć powierzchnie metalowe przed użyciem. Pozostawić do wyschnięcia podłoża po odftuszczeniu. Zaleca się czyszczenie betonu pędzlem metalowym.

**PU 50**

- Wykazuje przyczepność do cementowych materiałów budowlanych, cegły ceramiczne, marmur, szkło, drewno, stal galwanizowana, aluminium i większości powierzchni plastikowych
- stosowany w budownictwie, w zagłębieniach połączeń pomiędzy elementami budowlanymi
- używany do połączeń i montażu aluminium, PCV, oprawy drewniane
- uszczelnianie szwów blaszanych

PROFESSIONAL

**GRAFEN**

## Grafen Professional uszczelniaacz poliuretanowy PU50

### przemysłowy

- do układania dachówek

#### Sposób użycia:

- Może być stosowany w pistoletach ręcznych lub pneumatycznych.
- Po aplikacji, należy wygładzić spoinę wodą z mydłem.
- Zaleca się zużyć kasetę lub kielbasę w ciągu 24 godzin po otwarciu.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5 ° C.
- W zimne dni przed użyciem przechowuj PU50 w 20° C.

#### Czyszczenie

Narzędzia można czyścić alkoholem lub acetonem zanim uszczelniaacz całkowicie się utwardzi. Po utwardzeniu, jest konieczne zdzieranie.

#### 5. Pakowanie

300 ml wkładzie po 25 sztuk w kartonie

600ml kielbasy po 20 sztuk w kartonie

#### 6. Kolory: Biały, szary, czarny

#### 7. Okres ważności

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

#### 8. Uwaga

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać oparów. Nie palić podczas używania produktu.

#### 9. Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby uzyskać więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, składowania i utylizacji środków chemicznych należy odnieść się do najnowszej Karty bezpieczeństwa produktu zawierającej fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne oraz inne dane związane z bezpieczeństwem.